

TABLEROS AGLOMERADOS

UNI EN 324-1/94	UNI EN 324-1/94	UNI EN 319/94	UNI EN 310/93	UNI EN 311/03	UNI EN 323/94	UNI EN 317/94	UNI EN 317/94	UNI EN 322/94	UNI EN 310/93	UNI EN 320/94	UNI EN 120/95
Espesor (mm)	Formato (mm)	Tracción (N/mm ²)	Flexión (N/mm ²)	Tracci. Superf. (N/mm ²)	Densidad (Kg/m ³)	Hinchamiento (% en 2 hs.)	Absorción (% en 2 hs.)	Húmedad (%)	Módulo de elasticidad (N/mm ²)	Tol. de torn. en cara y canto (N)	Emisión de formaldehído
10 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.40	mín. 17	mín. 0.8	680 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 2000	-	Clase E1
12 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.40	mín. 17	mín. 0.8	670 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 2000	-	Clase E1
15±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.35	mín. 15	mín. 0.8	660 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1800	mín. 500	Clase E1
18 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.35	mín. 15	mín. 0.8	660 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1800	mín. 500	Clase E1
25 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.30	mín. 13	mín. 0.8	640 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1700	mín. 500	Clase E1
Tolerancias Dimensionales		Ancho: ± 5 mm		Largo: ± 5 mm			Escuadrado: 3 mm/m				