

Características y denominación de la prueba	Norma de referencia	Unidad de medida	Valores
Resistencia al rayado	UNI en 9428/89	Nivel de 1 a 5	Nivel 5 para blanco Nivel 5 para colores lisos Nivel 5 para maderas
Resistencia a la abrasión	UNI en 9115/87	Nivel de 1 a 5	Nivel 5 para blanco Nivel 5 para colores lisos Nivel 3 para maderas
Resistencia al vapor	UNI en 436-2/93	Nivel de 1 a 5	Nivel 4
Resistencia a los agentes químicos/manchas	UNI en 438-2/93	Nivel de 1 a 5	Nivel 5
Resistencia al calor seco	UNI en 438-2/93%	Nivel de 1 a 5	Nivel de 1 a 5
Resistencia al cigarrillo	UNI en 438-2/93	Nivel de 1 a 5	Nivel de 1 a 5
Resistencia al agua hervida	UNI en 438-2/93	Nivel de 1 a 5	Nivel 3
Prueba cracking	UNI en 438-2/93	Nivel de 1 a 5	Nivel 4
Resistencia a luz	UNI en 438-2/93	Nivel de 1 a 8	Nivel 6
Compatibilidad con respecto a alimentos	DM 21/03/73	mg/Kg	<15
Reacción al fuego	26/06/84		Clase 1
Emisión de formoldeido	UNI en 717-2/96		Clase E1

Sadepan Latinoamericana S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

**TIPOLOGIA:** Cantos melaminicos disponibles en todos los colores de la línea Semplice y Piacere. Los mismos pueden solicitarse normales o pre-encolados.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:** Disponibles en rollos de diferentes medidas, de 50mt lineales a 400mt lineales

**ANCHO:** Los anchos disponibles son 20mm y 50mm

**ACABADO:** Los cantos madera poseen un acabado Poro Legno; mientras que los colores lisos poseen un acabado Cera.