

**PANEL CRUDO**

Copia controlada solo en soporte magnético

UNI EN 324-1/94	UNI EN 324-1/94	UNI EN 319/94	UNI EN 310/93	UNI EN 311/03	UNI EN 323/94	UNI EN 317/94	UNI EN 317/94	UNI EN 322/94	UNI EN 310/93	UNI EN 320/94	UNI EN 120/95
Espesor (mm)	Formato (mm)	Tracción (N/mm <sup>2</sup> )	Flexión (N/mm <sup>2</sup> )	Tracci. Superf. (N/mm <sup>2</sup> )	Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	Hinchamiento (% en 2 hs.)	Absorción (% en 2 hs.)	Humedad (%)	Módulo de elasticidad (N/mm <sup>2</sup> )	Tol. de torn. en cara y canto (N)	Emisión de formaldehido
10 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.40	mín. 17	mín. 0.8	680 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 2000	-	Clase E1
12 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.40	mín. 17	mín. 0.8	670 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 2000	-	Clase E1
15 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.35	mín. 15	mín. 0.8	660 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1800	mín. 500	Clase E1
18 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.35	mín. 15	mín. 0.8	660 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1800	mín. 500	Clase E1
22 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.30	mín. 13	mín. 0.8	640 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1700	mín. 500	Clase E1
25 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.30	mín. 13	mín. 0.8	640 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1700	mín. 500	Clase E1
30 ±0.3	2.820 x 1.830	mín. 0.25	mín. 10	mín. 0.8	630 ± 30	máx. 10	máx. 60	9 ± 4	mín. 1400	mín. 500	Clase E1
Tolerancias Dimensionales			Ancho: ± 5 mm		Largo: ± 5 mm		Escuadrado: 3 mm/m				

01	Papel Melamínico	A. Bonnet	D. Bertolini	D. Bertolini	23/08/16
<b>REV</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PREPARÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>FECHA</b>

**Panel Melamínico**

Copia controlada solo en soporte magnético

Características Físico Mecánicas del Soporte		Idénticas al Panel Crudo
Características superficiales	Normas	Valores de referencia
Resistencia al rayado	UNI 9428	<200 gramos – No apto >200 gramos – Apto
Resistencia a la abrasión	UNI 9115	>300 giros – Apto <300 giros – No apto
Resistencia al manchado	UNI 9300	Color Liso: nivel 3 máx Colores Maderas: nivel 3 máx
Resistencia al ataque químico	EN 12720	Nivel 3

01	Papel Melamínico	A. Bonnet	D. Bertolini	D. Bertolini	23/08/16
<b>REV</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PREPARÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>	<b>FECHA</b>